



绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）检测报告

241101340279

工程名称：温州生态园三垟湿地沙滩头教堂安置工程

报告编号：BGXPS202500031--1G

委托单位：温州生态园建设项目前期研究中心

检测性质：见证取样

接样日期：2025-02-27

施工单位：浙江永泉市政园林工程有限公司

合同编号：24050

检测日期：2025-03-05

见证单位：浙江金穗工程项目管理有限公司

见证人：祝雨杰

结束日期：2025-03-17

质监单位：----

质监号：----

见证证号：----

样品编号		XPS202500004		结构部位		屋面工程	
型号规格(mm)		XPS板 X150		批号或生产日期		2024.11.15	
生产厂家		温州乐佳节能材料有限公司		绝热性能		030级	
序号	检测项目	标准(设计)要求	实测结果			单项结论	
1	导热系数 (W/m·K) 平均温度25℃	≤0.030	0.0291			符合	
2	压缩强度(kPa)	≥150	297			符合	
3	尺寸稳定性(%) 70℃±2℃, 48h	≤1.5	长	0.3		符合	
			宽	0.3			
			厚	0.1			
4	吸水率(%)	≤2.0	0.72			符合	
5	表观密度 (kg/m³)	25~32	30.4			符合	
检测依据		《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》GB/T 6343-2009、《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T 10801.2-2018					
判定标准		《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T 10801.2-2018					
检测结果		该组样品尺寸稳定性、导热系数、吸水率、压缩强度符合标准要求，表观密度符合设计要求。					
声 明		1、本报告无本公司“检验检测专用章”无效； 2、未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）本报告，复制报告未重新加盖本公司“检验检测专用章”无效； 3、报告无检测、审核、批准人员签名无效，报告涂改无效； 4、报告若有异议，请于收到本报告之日起十五日内向本公司提出； 5、本报告检测结果仅适用客户提供的样品。					
说 明		1、检测环境：符合标准要求 2、试样状态：完好，无破损 3、设备编号：M1-160、M1-006、K1-078、M1-106、K1-051、K1-052 4、异常情况：无 5、委托单编号：WTXPS202500004					
备 注		本报告为BGXPS202500031的更正报告，原报告作废。					
检测单位地址：浙江省温州市龙湾区蒲州街道兴平路27号第1-3层							

检测单位地址：浙江省温州市龙湾区蒲州街道兴平路27号第1-3层

电话：0577-88138421

批准：[Signature] 审核：[Signature] 主检：[Signature]

检测单位盖章：

签发日期：2025-06-10

